

«Утверждаю»

Протектор по научной и инновационной деятельности

Федеральное государственное образовательное

учреждение высшего образования

«Сибирский государственный индустриальный университет»,

д.т.н., проф. Коновалов С.В.

«12 Марта 2025 г.



**ОТЗЫВ**

ведущей организации Федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования

«Сибирский государственный индустриальный университет»

на диссертационную работу Черкасова Станислава Олеговича

«Обоснование состава и режима деформационно-термической обработки  
nanoструктурных проводниковых сплавов системы Al-Cu-Mn-(Zr), полученных  
методом литья в электромагнитный кристаллизатор»,

представленную на соискание ученой степени

кандидата технических наук по специальности

### 2.6.1. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов

#### Актуальность темы диссертации

В современных условиях развития промышленности наблюдается растущий спрос на легкие, прочные и термостойкие проводниковые материалы, способные заменить медные сплавы в электроэнергетике, аэрокосмической и автомобильной отраслях. Основная проблема заключается в низкой прочности традиционных алюминиевых проводниковых сплавов, что требует либо увеличения их поперечного сечения, либо разработки новых материалов с улучшенными характеристиками.

В данной работе рассматриваются nanoструктурные сплавы системы Al-Cu-Mn-(Zr), полученные методом литья в электромагнитный кристаллизатор (ЭМК). Данный метод обеспечивает формирование равномерной структуры с улучшенными физико-механическими свойствами. Применение сплавов с дисперсионным упрочнением, в частности с фазами  $Al_{20}Cu_2Mn_3$  и  $Al_3Zr$ , способствует сохранению высокой прочности при повышенных температурах без значительного ухудшения электропроводности.

Развитие технологий литья в ЭМК в сочетании с деформационно-термической обработкой (ДТО) открывает новые перспективы для производства эффективных проводниковых материалов, отвечающих современным требованиям надежности и долговечности. В связи с этим диссертационная работа является актуальной и востребованной как с научной, так и с практической точки зрения.

Основное внимание в данной работе уделено важной задаче оптимизации химического состава и режима ДТО, обеспечивающих благоприятный фазовый состав с целью достижения требуемого комплекса физико-механических свойств. Для решения данной задачи Черкасовым С.О. было применено компьютерное моделирование системы Al-Cu-Mn-(Zr) с использованием программного пакета Thermo-Calc, позволившим выбрать как химические композиции, так и режимы ДТО полуфабриката. Для экспериментального исследования физико-механических свойств и структуры сплавов выбраны надежные и опробованные методики с использованием современного измерительного оборудования. Исследования структуры сплавов проводились с использованием световой, сканирующей и просвечивающей микроскопии, что позволило проследить закономерности образования структурных составляющих и оценить химический состав отдельных фаз локально.

Полученные в диссертационной работе результаты и сделанные по ним выводы имеют большое практическое значение для технологии производства проводниковых алюминиевых сплавов, как системы Al-Cu-Mn-(Zr), так и для разработки других систем применительно к литью в ЭМК.

### Научная новизна работы

Научная новизна диссертационной работы Черкасова Станислава Олеговича заключается в том, что автор, опираясь на полученные экспериментальные результаты, выявил закономерности, определяющие влияние состава и параметров деформационно-термической обработки на фазовый состав, структуру и физические свойства наноструктурных проводниковых сплавов Al-Cu-Mn-(Zr), получаемых методом литья в ЭМК.

В частности, новизна полученных результатов состоит в том, что в работе:

Автором был обоснован состав сплава Al-2%Mn-2%Cu (масс. %) применительно к промышленным условиям литья среднеразмерных слитков. Показано, что наличие в структуре модельного сплава дисперсионных частиц  $\text{Al}_{20}\text{Cu}_2\text{Mn}_3$  в количестве около 7 об. % и размером менее 100 нм позволяет сохранить в отожженном состоянии ( $400^\circ\text{C}$ , 3 ч) нерекристаллизованную структуру, несмотря на значительную степень деформации при холодной прокатке (95 %). Показано, что при скорости охлаждения в процессе кристаллизации, характерной для метода литья в ЭМК, концентрация Mn в алюминиевом твердом растворе может быть повышена до 3 масс. %, что позволяет получить в конечной структуре проволоки наноразмерные дисперсионные фазы  $\text{Al}_{20}\text{Cu}_2\text{Mn}_3$  в количестве более 10 об. %. Был обоснован состав сплава Al-3Mn-4Cu (масс. %) и режимы ДТО применительно к получению длинномерных заготовок диаметром 8-10 мм методом литья в ЭМК, позволяющие реализовать высокий комплекс прочности, удельной электропроводности (УЭП) и термостойкости (до  $400^\circ\text{C}$ ). Показано, что обработка кручением под высоким давлением (КВД) сплавов Al-Cu-Mn-(Zr), полученных методом литья в электромагнитный кристаллизатор (ЭМК), приводит к значительному повышению прочностных характеристик (до 700 МПа) за счет формирования зернико-субзернистой наноструктуры с высокой плотностью дислокаций. Установлено, что прочность и термическая стабильность деформированных полуфабрикатов существенно зависят от режима предварительной термообработки: оптимальные механические свойства достигаются при низкотемпературном отжиге (до  $350^\circ\text{C}$ ) или его отсутствии, тогда как промежуточный отжиг при  $450^\circ\text{C}$  снижает эффективность последующей КВД.

## **Практическая значимость**

Практическая значимость диссертационной работы Черкасова Станислава Олеговича заключается в том, что автором были обоснованы режимы ДТО сплавов Al-Cu-Mn-(Zr), предназначенных для традиционной технологии литья, позволяющие изготавливать деформированные полуфабрикаты прессованием, прокаткой и волочением. Предложен состав и способ получения термостойкой высокопрочной проволоки из алюминиевого сплава, содержащего 3 марганца и 4 масс. % меди, получаемого методом ЭМК и демонстрирующего следующий комплекс физико-механических свойств после 3-х часового нагрева при 375°C: σ<sub>в</sub> - 350 МПа, УЭП- 48 IACS. Предложен способ получения деформированных полуфабрикатов из сплава Al-3Mn-4Cu (масс. %), полученного методом ЭМК и включающий обработку КВД, позволяющий достигнуть следующего комплекса механических свойств после нагрева при 250°C: σ<sub>в</sub> - 550 МПа, σ<sub>0,2</sub> - 450 МПа, δ - 10%.

Также в соавторстве был разработан и запатентован способ получения термостойкой высокопрочной алюминиевой проволоки позволяющий получить следующий комплекс свойств после 3-х часового нагрева при 400°C: временное сопротивление превышает 360 МПа, предел текучести - 330 МПа, относительное удлинение - 5%, удельная электропроводность - более 44% IACS. Кроме того, был предложен и запатентован способ получения деформированных полуфабрикатов из алюминиевого сплава, позволяющий получить термостойкий деформированный полуфабрикат с высокими механическими свойствами в отожженном состоянии: временное сопротивление при растяжении не менее 550 МПа, предел текучести не менее 450 МПа, относительное удлинение при растяжении - не менее 10%.

## **Достоверность результатов исследований**

Полученные результаты исследования обладают высокой степенью достоверности, обеспеченной тщательным проведение экспериментов с применением современных методов с использованием современного оборудования и комплексным анализом полученных результатов. По результатам работы были сделаны доклады на 7 конференциях (4 из которых имели статус международных), с участием ведущих специалистов в области исследования, кроме того по теме работы сделано 11 публикаций, в том числе в изданиях имеющий рейтинг Q1, что подтверждает значимость и достоверность полученных результатов.

## **Рекомендации по использованию результатов исследования**

Результаты диссертационной работы Черкасова С.О. имеют потенциал применения в производстве проводниковой продукции для изготовления термостойких токонесущих элементов, в частности, в производстве проволоки для высоковольтных линий. Перспективным для промышленного применения является полученный массив данных по величине удельного электрического сопротивления, особенно в совокупности с предложенными расчетными моделями зависимости УЭС от температуры нагрева. Данные, полученные в ходе исследования представляют практический интерес как для промышленного внедрения термостойких проводниковых сплавов системы Al-Cu-Mn-Zr,

так и для разработки новых термостойких материалов, в том числе с использованием технологий литья в ЭМК.

### Замечания по диссертационной работе

Несмотря на высокий научный уровень диссертации, можно отметить следующие замечания к настоящей работе:

1. В первом пункте практической значимости работы (с. 9) указаны разрабатываемые сплавы в виде системы Al-Cu-Mn-(Zr), а физико-механические свойства проволоки, изготовленной из этих сплавов прессованием, волочением, после 3-х часового нагрева при 350 °C приведены конкретные значения без указания интервала их изменений.
2. В подразделе 3.2.2 , в котором описывается литая структура экспериментального сплава Al-2 % Mn-2 % Cu (слиток диаметром 60 мм) наряду с фазой Al<sub>2</sub>Cu, указано наличие фазы Al<sub>15</sub>(Fe,Mn)<sub>3</sub>Si<sub>2</sub> (рисунок 3.6, с.63 и рисунок 7). Причем средний размер частиц данной фазы составляет 15-16 мкм (из рисунков). С учетом того, что сплав готовился на основе алюминия А99 высокой чистоты, в котором по ГОСТ11069-2001 наличие Si и Fe недолжно превышать 0,003 % (вес.). Образование частиц такого размера при данном содержании Si и Fe вряд ли возможно. Поэтому объяснение о формировании частиц фазы Al<sub>15</sub>(Fe,Mn)<sub>3</sub>Si<sub>2</sub> в структуре сплава желательно было бы привести в тексте диссертационной работы.
3. В подразделе 3.4.3(с. 77) приведена разработка модели зависимости УЭП (удельной электропроводности) от температуры отжига образцов из сплава системы Al-Mn-Cu-Zr. В расчетной формуле присутствует эмпирическая константа K0, значение которой составляет 0,84. Однако, нет пояснения в тексте как она рассчитана, указано только, что константа получена по результатам обработки расчетных и экспериментальных данных.
4. Следует отметить, что одновременное использование характеристик электропроводности и удельного электрического сопротивления образцов затрудняет понимание логики автора в его рассуждениях (Глава 4, с. 88-89), а также применение обозначений механических характеристик сплавов на английском языке (Глава 4, рисунок 4.8, таблица 4.4), хотя в тексте диссертации есть список условных обозначений.
5. В тексте диссертации и автореферата имеются недочеты, погрешности, стилистические неточности. Например, на рисунках 6 и 8 автореферата неточно указаны составы фаз Al<sub>20</sub>Cu<sub>2</sub>Mn<sub>3</sub>, Al<sub>15</sub>(Fe,Mn)<sub>3</sub>Si<sub>2</sub> (по сравнению с текстом); с. 66 - «Анализ структуры образцов представлен на рис. 3.9...»; название рис. 4.1 «Микроструктура сплава, отлитого в литом состоянии...» (с. 81); не показаны индексы с. 68, 84 и др. Указанные замечания носят рекомендательный характер и не снижают общей научной ценности и практической значимости диссертационной работы.

### Общая оценка диссертационной работы

Диссертация логично построена, структура и содержание соответствуют цели и задачам исследования. Результаты работы опубликованы в 11 научных работах, в том числе в международных журналах, входящих в 1 квартиль, и прошли апробацию на международных конференциях и российских конференциях.

В целом диссертация Черкасова Станислава Олеговича является завершенной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований и их интерпретации получены новые результаты, совокупность которых можно квалифицировать как решение важной научной и практической задачи.

Поставленные в работе цели и задачи полностью достигнуты, а основные результаты отражены в достоверно обоснованных выводах. Работа изложена понятным научным языком, имеет четко прослеживаемую логику. Все результаты работы получены либо автором лично, либо при его непосредственном участии.

### Заключение

По актуальности и объему выполненных исследований, научной новизне и практической значимости полученных результатов диссертационная работа Черкасова С.О. «Обоснование состава и режима деформационно-термической обработкиnanoструктурных проводниковых сплавов системы Al-Cu-Mn-(Zr), полученных методом литья в электромагнитный кристаллизатор» соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, установленным в «Положения о порядке присуждения ученых степеней в НИТУ МИСИС», а ее автор Черкасов Станислав Олегович заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.6.1. «Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов».

Настоящий отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры ОМДиМ ФГБОУ ВО «СибГИУ» «4» марта 2025 года. Протокол заседания № 8 - 24

Заведующий кафедрой обработки металлов давлением и материаловедения. ЕВРАЗ ЗСМК,  
доктор технических наук  
(специальность 01.04.07 «Физика конденсированного состояния»),  
доцент

*Аришенский Евгений Владимирович*


Профессор кафедры обработки металлов давлением и материаловедения. ЕВРАЗ ЗСМК,  
доктор технических наук  
(специальность 05.16.09  
«Материаловедение  
машиностроении»), доцент

*Прудников Александр Николаевич*

*Верно:  
Члены жюри  
кафедр САГИУ*

### Сведения об организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный индустриальный университет». Адрес: 654007, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Кирова, зд. 42. Тел.: +7 (3843) 77-79-79, E-mail: rector@sibsiu.ru



*А. Жариков  
22.03.2025*