Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Васильев Антон Андреевич

Глубокие центры в оксиде галлия различных полиморфов

Специальность 1.3.11— «Физика полупроводников»

Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук

Научный руководитель: кандидат технических наук, профессор Поляков Александр Яковлевич

Общая характеристика работы

Актуальность темы.

Классические полупроводниковые материалы, такие как кремний (Si) и германий (Ge), традиционно использовались в силовых устройствах, включая выпрямители и транзисторы, благодаря их технологической и экономической доступности. Однако ограничения по максимально выдерживаемым напряженностям электрических полей и достаточно низким температурам работы устройств, присущие Si и Ge, стимулировали поиск альтернатив, способных удовлетворить возросшие требования к характеристикам, надежности и эффективности силовых компонентов [1; 2].

Развитие технологий и глобальный рост энергетического сектора, аэрокосмической и автомобильной промышленности сыграли ключевую роль в переходе к материалам с улучшенными рабочими характеристиками. В этом контексте, в 1980 — начале 1990-х годов, широкозонные полупроводники, такие как нитрид галлия (GaN) и карбид кремния (SiC), привлекли значительное внимание исследователей и инженеров как альтернатива [1; 3; 4], которая с начала 2010-х годов начала вытеснять кремниевую силовую электронику, особенно в областях, связанных с преобразованием постоянного и переменного тока, инверторами и импульсными источниками питания [1; 3; 4].

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в области силовой электроники за счет перехода на широкозонные материалы, исследовательское сообщество продолжает поиски материалов с еще более высокими предельными характеристиками. На сегодняшний день одним из наиболее перспективных кандидатов для следующего поколения силовых устройств, наряду с нитридом алюминия (AlN) и алмазом (C), считается оксид галлия (β-Ga₂O₃), представляющий собой ультраширокозонный полупроводник.

Ключевым фактором, определяющим интерес к Ga_2O_3 , является его крайне высокое значение пробивного поля – 8 MB/см [5], что в 2-3 раза выше, чем у GaN и SiC. Это напрямую отражается на основных характеристиках: выпрямители и транзисторные структуры на Ga_2O_3 уже сейчас превосходят аналогичные устройства на GaN и SiC по передаваемой мощности и пробивным напряжениям. Кроме того, Ga_2O_3 обладает преимуществом с точки зрения технологии получения объемных монокристаллов, что открывает путь к потенциальному снижению себестоимости подложек и, соответственно, к удешевлению всей технологии [5].

Также бинарный Ga₂O₃ проявляет полиморфизм, и на данный момент, помимо наиболее изученного стабильного β -полиморфа, потенциальный интерес представляют метастабильные: α -полиморф с симметрией корунда [6], который возможно выращивать на дешевых сапфировых подложках, что позволит еще сильнее снизить себестоимость технологии устройств на Ga₂O₃ [7]; к-полиморф, сегнетоэлектрик [8], который может быть использован в транзисторных структурах с поляризационным легированием [9]; γ-полиморф, кубическая фаза с высокой концентрацией стехиометрических вакансий и высокой теоретической радиационной стойкостью [10].

Решение проблем технологии и изучения свойств дефектов в GaN и SiC начиналось в 1980-х годах, и только спустя 30-40 лет началась коммерциализация устройств на основе этих материалов. Сейчас на аналогичной стадии находится и Ga₂O₃, и результаты исследований должны либо подтвердить перспективность данного материала, либо определить ключевые проблемы технологии. На текущий момент ключевыми проблемами являются отсутствие легирования р-типа из-за отсутствия мелких акцепторов и низкая теплопроводность Ga₂O₃. Тем не менее первая проблема решается созданием гетеропереходов с р-тип оксидами (NiO, PtO₂ и др.) [11], а проблемы с отводом тепла возможно удастся решить с помощью технологии flip-chip [11].

Но прежде чем решать проблемы приборов, необходимо уделить особое внимание вопросу дефектообразования и глубоких уровней, которые оказывают критическое влияние на характеристики материалов: уровень легирования и его компенсация, дефектообразование при имплантации, влияние на времена жизни носителей заряда и их диффузионные длины. Все это, в свою очередь, будет отражаться на характеристиках приборов: коллапс тока в транзисторах, долгие времена восстановления обратного тока в диодах и долгие времена нарастания и спада фототока в фотодетекторах.

Несмотря на большой опыт научного сообщества в изучении свойств точечных дефектов в полупроводниковых материалах предыдущего поколения, для Ga₂O₃ и его полиморфов эта проблема стоит особенно остро. Исследователи впервые сталкиваются с изучением свойств дефектов в бинарном материале с такой низкой (моноклинной) сингонией [5]. Это означает, что одних только неэквивалентных вакансий в материале будет пять $(2V_{Ga}+3V_O)$ [12], не говоря уже о их комплексах с другими собственными и посторонними дефектами. Тем не менее появляются современные DFT+U подходы, которые лучше справляются с предсказанием свойств дефектов и создаваемых ими глубоких уровней [13].

Такие трудности с точечными дефектами и изучением их свойств выводят на передний план важность экспериментальных методов исследования глубоких уровней в материалах, особенно на начальных этапах становления технологии Ga₂O₃. Это означает, что исследования электрических и оптических свойств глубоких уровней необходимо проводить для кристаллов и пленок в широком диапазоне легирования и компенсации, изучать их свойства после различных облучений и обработок, исследовать пленки, выращенные различными методиками. Это необходимо для установления природы дефектов, создающих глубокие уровни (ГУ), и для понимания их влияния на свойства материалов и приборов. Таким образом, несмотря на уникальные физические параметры и технологические перспективы, коммерциализация силовой и солнечно-слепой электроники на Ga₂O₃ и его полиморфах требует решения фундаментальных задач, связанных с поисковыми исследованиями дефектов и глубоких уровней, влиянием ГУ на электрооптические параметры материала и характеристики приборов. Необходимость таких исследований диктуется перспективностью Ga₂O₃ в динамически развивающейся области силовой и оптоэлектроники.

Исследования в рамках диссертационной работы были проведены на кафедре «Полупроводниковой электроники и физики полупроводников» в лаборатории «Ультраширокозонных полупроводников» на базе НИТУ МИСИС, в рамках исполнения обязательств по следующим проектам:

- 1. грант Мин. науки и высшего образования № 075-15-2022-1113 «Новые радиационные явления в оксиде галлия и их применение в радиационных приборах» (2022-2024 гг.);
- грант РНФ № 19-19-00409 «Исследование электрически активных точечных и протяженных дефектов в новом широкозонном полупроводнике α- и β-Ga₂O₃, гетероструктурах и мембранах на их основе» (2019-2021 гг.);
- 3. грант НИТУ МИСИС № К2А-2018-051 «Исследование электрических характеристик и спектров глубоких центров в кристаллах и эпитаксиальных пленках Ga₂O₃, влияющих на характеристики приборных структур» (2018-2020 гг.).

Целью данной работы является изучение и систематизация знаний об электрически активных дефектах, формирующих глубокие центры в полиморфах Ga₂O₃, а также анализ их влияния на характеристики приборов. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

- 1. Определить применимость методов исследования глубоких уровней в контексте широкозонных материалов.
- 2. Изучить природу глубоких центров в различных полиморфах ${\rm Ga_2O_3}.$
- Исследовать влияние глубоких уровней на электрические, оптические и рекомбинационные свойства β-, α-, к- и γ-полиморфа Ga₂O₃.
- 4. Оценить влияние условий роста, легирования и внешних факторов (например, радиационного облучения, обработки в водородной плазме) на формирование глубоких центров и их свойства.
- 5. Исследовать влияние глубоких уровней на характеристики ключевых приборных структур, таких как диоды Шоттки, транзисторные структуры и фотодетекторы, на основе Ga₂O₃.

Научная новизна:

- 1. Впервые получены данные о свойствах (энергии активации, сечения захвата и концентрации) глубоких уровней в α -, κ и γ -полиморфах Ga₂O₃.
- 2. Исследования показали, что радиационная стабильность гетеропереходов NiO/β-Ga₂O₃ ниже, чем у Ni/β-Ga₂O₃ барьеров Шоттки.
- 3. Созданные барьеры Шоттки Ni/ γ -Ga₂O₃ продемонстрировали высокую радиационню стабильность при облучении 1,1 МэВ протонами с флюенсом $2 \cdot 10^{15}$ см⁻². Коэффициент выпрямления после облучения для Ni/ γ -Ga₂O₃ увеличился с $1,6 \cdot 10^2$ до $1,2 \cdot 10^3$, в то время как для β -Ga₂O₃ выпрямление полностью исчезло.
- 4. Определен глубокий уровень, ответственный за величину коллапса тока в 23 % в полевых транзисторах на основе отщепленных нанопленок, от объемного β -Ga₂O₃. Уменьшение концентрации дефекта, связанного с акцепторной примесью железа, приведет к уменьшению эффекта коллапса тока.
- 5. Предложенная в работе феноменологическая модель объясняет эффект аномально высокой фотопроводимости, а также описывает медленные процессы нарастания и спада фототока в образце фотодетектора на основе α -Ga₂O₃. Эта модель может способствовать лучшему пониманию физических процессов в солнечно-слепых фотодетекторах на основе Ga₂O₃.

Практическая значимость данной работы заключается в возможности применения ее результатов для разработки и оптимизации силовых и оптоэлектронных приборов на основе Ga₂O₃:

- Несмотря на относительно низкую радиационную стабильность гетеропереходов NiO/β-Ga₂O₃, выпрямители на их основе показали значительно более высокие пробивные напряжения (750 B), чем у выпрямителей на основе барьеров Шоттки Ni/β-Ga₂O₃ (450 B), что делает их применение перспективными в силовой электронике в условиях низкого ионизирующего воздействия.
- Полученные барьеры Шоттки на основе γ-Ga₂O₃ обладают высокой радиационной стабильностью и потенциально могут быть использованы в условиях, предполагающих воздействие значительных потоков высокоэнергетических частиц, как тех, что встречаются в космосе или в ядерных реакторах.
- Солнечно-слепые фотодетекторы на основе α-Ga₂O₃ обладают аномально высокими фоточувствительностями и потенциально могут быть использованы в УФ-фотонике, при решении проблем с долгими временами нарастания и спада фотосигнала.

Методология и методы исследования. В данной работе использовались результаты методов рентгеноструктурного анализа в высоком разрешении для индетификации полиморфов. Для изучения основных электрических параметров выращенных структур применялись стандартные методы исследования п/п структур (ВАХ, ВФХ и т.д.) и методов для изучения глубоких центров, (спектроскопия адмиттанса, РСГУ, Токовый-РСГУ, метод фотоемкости и т.д.). Были учтены особенности применения данных методик в контексте широкозонных полупроводников.

Облучения материалов и приборов были проведены на базе Объединенного института ядерных исследований (НИИ ОИЯИ, Дубна, Россия).

Коммерческие образцы β -Ga₂O₃, использованные в данной работе, были приобретены у «Novel Crystals» и у группы В.И. Николаева из ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Пленки эпитаксиального α - и к-Ga₂O₃ также были получены у группы В.И. Николаева. Образцы γ -полиморфа были получены в результате совместной научной деятельности с университетом Осло. Транзисторная структура на β -Ga₂O₃ была получена у группы проф. Джихен Кима из Сеульского национального университета.

Основные положения, выносимые на защиту:

- Выпрямители на основе гетеропереходов NiO/β-Ga₂O₃, в сравнении с Ni/β-Ga₂O₃ барьерами Шоттки, демонстрируют более высокие пробивные напряжения (750 В против 450 В), но более низкую радиационную стабильность, выраженную в уменьшении коэффициента выпрямления 9,2 · 10⁸→1,8 · 10⁶ для гетероперехода и отсутствии изменений 10¹⁰→10¹⁰ для барьера Шоттки до и после облучения 1,1 МэВ протонами с флюенсом 2 · 10¹³ см⁻². Высокие пробивные напряжения гетеропереходов относительно барьеров Шоттки обусловлены оттеснением области высоких полей от поверхности образца и частичной функцией р-NiO как полевой платы. Низкая радиационная стабильность гетеропереходов обусловлена ростом последовательного сопротивления, связанного с ростом сопротивления p-NiO. Сопротивление этих слоев восстанавливается при отжиге 673 К в течении 30 минут.
- 2. Барьеры Шоттки, полученные на проводящих слоях γ -Ga₂O₃ обладают высокой радиационной стабильностью, в сравнении с Ni/ β -Ga₂O₃ барьерами Шоттки. Так, облучение протонами с энергией 1,1 МэВ и флюенсом $2 \cdot 10^{15}$ см⁻² приводит к полной потере выпрямления в диоде Шоттки на Ni/ β -Ga₂O₃ (коэффициент выпрямления упал 6,7 $\cdot 10^6 \rightarrow 0$), а для Ni/ γ -Ga₂O₃ коэффициент выпрямления вырос с $1,6 \cdot 10^2 \rightarrow 1,2 \cdot 10^3$. Наблюдаемый рост коэффициента выпрямления для Ni/ γ -Ga₂O₃ обусловлен уменьшением последовательного сопротивления, связаного с введением облучением дополнительных н.з. со скоростями введения $R_c = 5,6 \cdot 10^{-3}$ см⁻¹. Исчезновение выпрямления в Ni/ β -Ga₂O₃ обусловлено полной компенсацией облучением слоев β -Ga₂O₃.

- 3. Установлено сильное влияние глубоких уровней Е2 на эффект коллапса тока в полевых транзисторах на основе нанопленок β-Ga₂O₃, выращенных методом Степанова. Данные уровни связанны с дефектом Fe_{Ga2} и ответственны за наблюдаемый коллапс тока порядка 20 % в таком транзисторе на основе нанопленок отщепленных от объемного материала, выращенного методом Степанова.
- 4. Эффект высокой фоточувствительности в исследуемом фотодетекторе на основе α -Ga₂O₃ достигается механизмом рециклинга за счет эффективного увеличения времени жизни электронов вследствие прилипания дырок на глубоких акцепторных уровнях. Долгие времена нарастания фототока связаны с временами заполнения уровней прилипания, а долгие времена спада фототока освобождением носителей с центров прилипания.

Достоверность полученных результатов роста полиморфов обеспечивается использованием данных рентгеноструктурного анализа в высоком разрешении, выполненного при участии профильных специалистов. Результатов спектроскопии дефектов в материалах обеспечена использованием широкого спектра комплементарных методик (емкостных и токовых методов с оптическим и с электрическим заполнением). Результаты находятся в соответствии с результатами, полученными другими научными группами.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на:

- 1. Observation of Temperature-Dependent Capture Cross-Section for Main Deep-Levels in β -Ga₂O₃ / A. A. Vasilev, A.I. Kochkova, A.Y. Polyakov, A.A. Romanov, N.R. Matros, L.A. Alexanyan, I.V. Shchemerov, S. J. Pearton // The 11th Asia-Pacific Workshop on Widegap Semiconductors (APWS 2024). 2024.
- Определение температурной зависимости сечения захвата на глубокие уровни в β-Ga₂O₃ / А. Васильев, А. Кочкова, А. Поляков, А. Романов, Н. Матрос, Л. Алексанян, И. Щемеров, С. Пиртон // XVI Российская конференция по физике полупроводников (РКФП-XVI). 2024.
- Effect of 1 MeV Protons Irradiation on Electrical Properties of 80-μm-thick κ-Ga₂O₃ Film Grown by HVPE on GaN/SapphireTemplate / A.Polyakov, V.Nikolaev, A.Pechnikov, E.Yakimov, I.Shchemerov, A. Vasilev, A. Kochkova, A. Chernykh, I.-H. Lee, S. Pearton // Compound Semiconductor Week 2023 (CSW 2023). – 2023.
- 4. Thick $\kappa(\epsilon)$ -Ga₂O₃ Sn-doped Films Prepared by HVPE on GaN/Sapphire Templates and by ELOG on Sapphire / V. Nikolaev, A. Polyakov, I.-H. Lee, A. Pechnikov, A. Chikiryaka, M. Sheglov, A. Kochkova, **A. Vasilev**, I. Shchemerov, S. Pearton // Compound Semiconductor Week 2023 (CSW 2023). 2023.

<u>Личный вклад</u>. Автором самостоятельно был выполнен цикл исследований глубоких уровней в различных полиморфах Ga₂O₃, включая планирование экспериментов, проведение измерений и анализ полученных данных, написание и публикация научных статей, представление докладов на конференциях по результатам исследований. Кроме того, автор разработал алгоритмы для реализации Лаплас РСГУ, предложил подход к анализу профилей концентрации глубоких уровней, а также разработал модель для определения параметров температурной зависимости сечения захвата носителей на глубокие уровни в рамках модели многофононной эмиссии. Были написаны программы для реализации некоторых методик измерений, права на данные программы охраняются свидетельством о регистрации программ для ЭВМ.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 28 публикациях, 24 из которых изданы в периодических научных журналах, индексируемых Web of Science и Scopus, 4—в тезисах докладов. Зарегистрированы 5 программ для ЭВМ.

Содержание работы

Во **введении** обосновывается актуальность исследований, проводимых в рамках данной диссертационной работы, формулируется цель, ставятся задачи работы, излагается научная новизна и практическая значимость представляемой работы.

Первая глава посвящена аналитическому обзору литературы по теме диссертационной работы. В главе затрагиваются вопросы полиморфизма Ga₂O₃. Стабильный полиморф β-Ga₂O₃ кристаллизуется с низкой симметрией в C2/m пространственной группе. На данном полиморфе продемонстрирован высокий уровень следующих приборов: барьеры Шоттки [11; 14], гетеропереходы с р-тип оксидами [15], транзисторы [16] и солнечно-слепые фотодетекторы [A1]. α -Ga₂O₃ – метастабильный полиморф со структурой типа корунда, представляет интерес из-за возможности выращивать эпитаксиальные пленки на сапфировых подложках. к-Ga₂O₃ – метастабильный полиморф ромбической группы симметрии, сегнетоэлектрик, с потенциальными областями применения в транзисторных структурах с поляризационным легированим. И полиморф γ -Ga₂O₃ кубической сингонии с теоретически высокой радиационной стойкостью.

Также значительная часть литературного обзора посвящена вопросу глубоких уровней в полиморфах Ga_2O_3 и проблемам, связанным с определением физической природы связанных с ними точечных дефектов (см. рисунок 1).

В главе содержатся последние данные о методах роста полиморфов Ga_2O_3 . Для объемного роста β - Ga_2O_3 продемонстрировано получение 6 дюймовых кристаллов методом Бриджмана [23] и 2 дюймовые кристаллы,



Рисунок 1 — Первопринципные расчеты для основных дефектов в β-, α- и к-полиморфах (первая, вторая и третья колонка), представляющие значения энергии образования для собственных дефектов, связанных с Ga (a, б, в), с O (г, д, е), и прочих дефектов и комплексов (ж, з, и) в условиях обогащения Ga

полученные без Іг-тигеля [24]. Метастабильный γ -полиморф растет в сильно неравновесных условиях, а для метастабильных α - и κ -полиморфов доступны методы MBE, MOCVD, mist-CVD и HVPE с пристойным уровнем контроля легирования и качества слоев.

Продемонстрирован уровень приборов для β -Ga₂O₃, а именно: выпрямители на барьерах Шоттки (БШ) показывают достаточно низкие

сопротивления во включенном состоянии $R_{\rm on,sp} = 3-10 \text{ мOm} \cdot \text{сm}^2$ с пробивными напряжениями в диапазоне $V_{\rm BD} = 300-4000$ В. Выпрямители на основе барьеров Шоттки на более широкозонном полиморфе α -Ga₂O₃ позволили достичь еще более низких сопротивлений во включенном состоянии $R_{\rm on,sp} = 0.1 \text{ мOm} \cdot \text{сm}^2$ [25].

Использование гетеропереходов (ГП) с р-оксидами позволило значительно увеличить пробивные напряжения выпрямителей, мировой уровень которых составляет $V_{\rm BD} = 700-400$ В, а рекордным значением на сегодня является $V_{\rm BD} = 13,5$ кВ [15], что находится на границе теоретического предела для β -Ga₂O₃.

Транзисторные MOSFET, MESFET структуры на β -Ga₂O₃ демонстрируют сопротивления во включенном состоянии $R_{\rm on,sp} = 9-60 \text{ мOM} \cdot \text{сm}^2$, с пробивными напряжениями в диапазоне $V_{\rm BD} = 600-3000 \text{ B}$. А транзисторы HJFET дают выигрыш в снижении $R_{\rm on,sp}$ до $1-10 \text{ мOM} \cdot \text{сm}^2$.

Раздел, посвященный литературному обзору по уровню солнечно-слепых фотодетекторов (Φ Д) на Ga₂O₃, показывает, что вне зависимости от метода получения активных слоев фотодетекторы демонстрируют аномально высокую фоточувствительность и длительные времена спада и нарастания фототока.

Вторая глава посвящена методам исследования ГУ в широкозонных материалах и анализу пределов применимости различных экспериментальных методик и подходов, применяемых в их основе. Методики исследования ГУ условно поделены на емкостные и токовые. Емкостные методы, такие как Спектроскопия Адмиттанса (СА) и Релаксационная Спектроскопия Глубоких Уровней (РСГУ), используются для структур с невысоким сопротивлением и возможностью модуляции области пространственного заряда, где, собственно, возможно измерять емкость и ее зависимость от напряжения.

Были уточнены вопросы влияния ГУ на измерения ВФХ. Предложенная реализация Лаплас РСГУ улучшает разрешающую способность классического РСГУ. Метод фотоемкости и оптического РСГУ применяется для структур со сложностями в электрической инжекции н.з. и сложностями в модуляции области пространственного заряда. Помимо этого, в контексте Ga₂O₃ и его проблем с р-тип легированием, метод оптического РС-ГУ является единственным методом для изучения ГУ в нижней половине запрещенной зоны. В структурах со сложностью в измерении емкости и для структур с относительно высоким сопротивлением, используется токовый-РСГУ (транзисторные структуры), уточнены вопросы, связанные с повторным захватом н.з. в токовых методах (см. рисунок 2). Для структур с высоким сопротивлением и сложностями в электрической инжекции н.з. используются токовые методы с оптическим заполнением – ФЭРС и ТСТ.



Рисунок 2 — Решение уравнение непрерывности для метода ФЭРС. Пунктирные линии – аналитические решения для процессов рекомбинации (синий цвет) и эмиссии с ГУ (красный цвет). Серая линия – численное решение с учетом сильного повторного захвата н.з. на ГУ

Третья глава посвящена исследованию свойств ГУ в β -, α -, κ - и γ -полиморфах Ga₂O₃ с применением методик исследования ГУ из второй главы диссертационной работы. Впервые были собраны и систематизированны данные для α -, κ - и γ -полиморфов. На основе собранных данных сделаны выводы о свойствах некоторых приборных структур в четвертой главе.

Исследования ГУ в β-Ga₂O₃ проводились на объемных образцах, выращенных методами Чохральского и Степанова, и на эпитаксиальных HVPE пленках. Облучение протонами и нейтронами использовалось для введения собственных дефектов и определения связанных с ними ГУ. Требовались высокие флюенсы 1,1 МэВ протонов, от 10¹³ см⁻² для введения детектируемых изменений в спектрах ГУ. Измеренные свойства ГУ приведены в таблице 1, некоторые из свойств приведены с условными наименованиями, соответствующими сложившейся терминологии [21; A2; 26].

Для α -Ga₂O₃ изучены ГУ в эпитаксиальных HVPE пленках, выращенных на планарном и профилированном сапфире, с и без обработки в H-плазме. Для сильнолегированных пленок α -Ga₂O₃ не получилось ввести дефекты облучением 1,1 МэВ протонами даже с флюенсом 10¹⁶ см⁻², что говорит о высокой радионной стабильности полиморфа. Свойства детектированных ГУ представлены в таблице 2, с условными обозначениями для некоторых ГУ [A3].

| Глубокий | Концентрация, | Возможная | Методика |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| уровень | \mathbf{cm}^{-3} | природа | |
| $E_{\rm C}-50$ мэВ | $4,\!6\cdot10^{15}$ | $Si_{Ga2}; Sn_{Ga1}[27];$ | CA |
| $\sigma_n = 1.1 \cdot 10^{-18} \mathrm{cm}^2$ | | | |
| E8: $E_{\rm C} - 0.24 {\rm sB}$ | $6,2 \cdot 10^{14}$ | $H_{O2}^{+1/-1};$ | СА, РСГУ |
| $\sigma_n = 5.1 \cdot 10^{-13} \mathrm{cm}^2$ | | $(V_{Ga1}H-V_{O1})^{0/-2};$ | |
| | | $(V_{Ga}^{ib}H-V_{O1})^{0/-2}[28]$ | |
| Е8*: <i>E</i> _C – 0,30 эВ | $2,\!3\cdot 10^{11} \!-\! 2,\!1\cdot 10^{12}$ | $(V_{Ga1}H-V_{O1})^{0/-2},$ | РСГУ |
| $\sigma_n = 3.5 \cdot 10^{-16} \mathrm{cm}^2$ | | $(V_{Ga}^{ib}H-V_{O1})^{0/-2}[28]$ | |
| E1: $E_{\rm C} - 0,60 { m sB}$ | $4,\!1\cdot 10^{11}\!-\!3,\!2\cdot 10^{15}$ | $(Si_{Ga1}H)^{+2/0};$ | РСГУ |
| $\sigma_n = 1.2 \cdot 10^{-13} \mathrm{cm}^2$ | | $(Sn_{Ga2}H)^{+2/0}[28]$ | |
| E2a: $E_{\rm C} - 0,73 { m sB}$ | $8,\!6\cdot 10^{14}\!-\!1,\!5\cdot 10^{15}$ | $Fe_{Ga1}^{0/-1}[29]$ | Лаплас РС- |
| $\sigma_n = 1.5 \cdot 10^{-14} \mathrm{cm}^2$ | | | ГУ |
| E2*: $E_{\rm C} - 0,76 { m sB}$ | $5{,}0\cdot10^{12}{-}9{,}4\cdot10^{16}$ | $(V_{Ga2}-V_{O1})^{-1/-3};$ | РСГУ, Ла- |
| $\sigma_n = 1.0 \cdot 10^{-14} \mathrm{cm}^2$ | | $(V_{Ga2}H-V_{O1})^{0/-2};$ | плас РС- |
| | | $(V_{Ga}^{ib}2H-V_{O1})^{+1/-1}[21]$ | ГУ |
| E2: $E_{\rm C} - 0.84 { m sB}$ | $5,7\cdot 10^{15} - 5,3\cdot 10^{16}$ | $Fe_{Ga2}^{0/-1}[29]$ | РСГУ, Ла- |
| $\sigma_n = 1.8 \cdot 10^{-14} \mathrm{cm}^2$ | | | плас РС- |
| | | | ГУ |
| E3: $E_{\rm C} - 1,0$ эB | $1,\!1\cdot 10^{15}\!-\!1,\!2\cdot 10^{16}$ | $Ti_{Ga}^{+1/0}[29];$ | РСГУ, Ла- |
| $\sigma_n = 5.4 \cdot 10^{-13} \mathrm{cm}^2$ | | | плас РС- |
| | | | ГУ |
| ЕЗ*: <i>E</i> _С – 1,04 эВ | $1,2\cdot 10^{13}$ | $O_{I}^{-1/-2}[18];$ | РСГУ, Ла- |
| $\sigma_n = 3.0 \cdot 10^{-14} \mathrm{cm}^2$ | | $V_{Ga2}^{-2/-3}[17];$ | плас РС- |
| | | $(V_{Ga}^{ia}-V_{O2})^{-1/-3}[30]$ | ГУ |
| E4: $E_{\rm C} - 1,20 { m sB}$ | $3,4 \cdot 10^{13} - 1,2 \cdot 10^{15}$ | $(V_{Ga1}2H-V_O)^{+1/-1}[21]$ | РСГУ, Ла- |
| $\sigma_n = 1.4 \cdot 10^{-12} \mathrm{cm}^2$ | | | плас РС- |
| | | | ГУ |
| E5: $E_{\rm C} - 1,40$ $ m sB$ | $8,0\cdot 10^{12} - 2,7\cdot 10^{13}$ | $(V_{Ga2}-V_{O2})^{-1/-3}[21]$ | РСГУ, Ла- |
| $\sigma_n = 4.1 \cdot 10^{-11} \mathrm{cm}^2$ | | | плас РС- |
| | | | ГУ |
| $E_{\rm V} + \overline{0,78 \Im B}$ | $1,6\cdot 10^{13}$ | $(V_{Ga}^{ib}-2H)^{+1/0}[30];$ | ОРСГУ |
| $\sigma_p = 2.0 \cdot 10^{-14} \mathrm{cm}^2$ | | $Fe_{Ga2}^{+1/0}[21]$ | |
| STH2: $E_{\rm V} + 0,29{ m sB}$ | $4,\!3\cdot10^{14}$ | $O_{O2}^{+}[31]$ | ОРСГУ |
| $\sigma_p = 2, 2 \cdot 10^{-11} \mathrm{cm}^2$ | | | |
| STH1: $E_{\rm V} + 0.28 {\rm sB}$ | $3,8\cdot 10^{14}$ | $O_{O1}^{+}[31]$ | ОРСГУ |
| $\sigma_p = 1.8 \cdot 10^{-9} \mathrm{cm}^2$ | | | |

Таблица 1 — Список ГУ, детектированных в образцах β-Ga₂O₃

| Глубокий | Концентрация, | Возможная | Методика |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| уровень | $\mathbf{c}\mathbf{m}^{-3}$ | природа | |
| $E_{\rm C}-0,13 m sB$ | $8{,}6\cdot10^{14}{-}1{,}5\cdot10^{15}$ | $Ga_{i1}^{+2/+1}[19];$ | РСГУ |
| $\sigma_n = 4.0 \cdot 10^{-18} \mathrm{cm}^2$ | | $(V_{Ga}H-V_O)^{+0/-2}[28]$ | |
| D: $E_{\rm C} - 0,20$ 9B | $2,6 \cdot 10^{15}$ | $(V_{Ga}H-V_O)^{+0/-2}[28];$ | РСГУ, ТСТ |
| $\sigma_n = 5.0 \cdot 10^{-17} \mathrm{cm}^2$ | | $Ga_{i1}^{+2/+1}[19]$ | |
| $E_{\rm C}-0.53{ m sB}$ | $1,\!7\cdot10^{15}\!-\!5,\!3\cdot10^{15}$ | Sn _{Ga} -H [28]; | РСГУ, Токо- |
| $\sigma_n = 7.8 \cdot 10^{-13} \text{cm}^2$ | | $O_{i2}^{-1/-2}[19]$ | вый РСГУ, |
| | | | TCT, Φ ЭРС |
| A: $E_{\rm C} - 0,62 { m sB}$ | $2{,}5\cdot10^{14}{-}6{,}0\cdot10^{15}$ | $O_{i2}^{-1/-2}$ [19]; Sn _{Ga} -H | РСГУ, Токо- |
| $\sigma_n = 1.0 \cdot 10^{-14} \mathrm{cm}^2$ | | [28] | вый РСГУ, |
| | | | TCT |
| $E_{\rm C}-0,69{ m sB}$ | $4{,}8\cdot10^{14}$ | $(V_{Ga} - V_O)^{-1/-2};$ | РСГУ, СА |
| $\sigma_n = 2.1 \cdot 10^{-15} \mathrm{cm}^2$ | | $O_{i2}^{-1/-2}[19]$ | |
| C: $E_{\rm C} - 0,82 {\rm sB}$ | $5{,}5\cdot10^{13}{-}1{,}2\cdot10^{15}$ | $Fe_{Ga}^{0/-1}[12];$ | РСГУ, |
| $\sigma_n = 1.0 \cdot 10^{-15} \mathrm{cm}^2$ | | $(V_{Ga} - V_O)^{-1/-2}[19]$ | Φ ЭРС, СА |
| В: $E_{\rm C} - 1,10$ эВ | $1,\!6\cdot 10^{14} \!-\! 2,\!5\cdot 10^{15}$ | $(V_{Ga} - V_O)^{-1/-2}[19];$ | РСГУ |
| $\sigma_n = 1.1 \cdot 10^{-14} \mathrm{cm}^2$ | | $Fe_{Ga}^{0/-1}[12]$ | |
| $E_{\rm C}-2,10$ эВ | $1,0\cdot 10^{15}$ | $V_{Ga}^{-2/-3}; O_{i2};$ | Фотоемкость |
| | | $V_{Ga}-V_O$ [19] | |
| $E_{\rm C}-2,50$ эВ | $2,0\cdot 10^{15}$ | $V_{Ga}^{0/-1}; V_{Ga}^{-1/-2}; O_{i2};$ | Фотоемкость |
| | | $V_{Ga}-V_O$ [19] | |
| $E_{\rm C}-3,10$ эВ | $1,0\cdot 10^{15}$ | $O_{i2}^{+2/0}; V_{Ga}^{+1/0};$ | Фотоемкость |
| | | $V_{Ga}^{0/-1}; V_{Ga}-V_{O}$ [19] | |
| $E_{\rm C} - 0,42\mathrm{sB}$ | _ | $DX - H^{+1/0};$ | TCT |
| | | Sn-Н комплекс; | |
| | | $V_{Ga}-4H^{-1/0}$ [32] | |
| $E_{ m C}-0,77$ эВ | - | $DX - H^{0/-1};$ | TCT |
| | | Sn-H комплекс; | |
| | | $V_{Ga}-4H^{-2/-1}$ [32] | |
| $E_{\rm V}+0,90{ m sB}$ | $3,8 \cdot 10^{15}$ | $V_{Ga}^{-3/-1}; O_{i3}^{-2/0};$ | ОРСГУ |
| $\sigma_p = 8.0 \cdot 10^{-13} \mathrm{cm}^2$ | | $O_{i1}^{-2/-1}$ [19] | |
| $E_{\rm V}+0,18{ m sB}$ | $3,2\cdot 10^{14}$ | V_{Ga} -2H | РСГУ, СА |
| $\sigma_p = 3.5 \cdot 10^{-21} \text{cm}^2$ | | | |

Таблица 2 — Список ГУ, детектированных в образцах **α**-Ga₂O₃

Для к-Ga₂O₃ изучены HVPE пленки, выращенные на сапфире с и без латерального заращивания, на GaN и AlN подложках. Для подложек GaN и AlN наблюдалась р-полярность в измерениях BAX и B Φ X, что объяснялось сильной спонтанной поляризацией GaN, AlN, к-Ga₂O₃ и образованием двумерного дырочного газа на границе III-Nitride/к-Ga₂O₃ в главе 4. Результаты изучения спектров ГУ представлены в таблице 3.

| Глубокий | Концентрация, | Возможная | Методика |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| уровень | \mathbf{cm}^{-3} | природа | |
| $E_{ m C}-45$ мэВ | $\sim 10^{19}$ | $H_{O6}^{+1/0}; V_{Ga2}-4H$ | TCT |
| | | [20]; | |
| $E_{ m C}-70$ мэВ | $\sim 10^{19}$ | $H_{O6}^{0/-1}; V_{Ga2}-4H$ | TCT |
| | | [20]; | |
| $E_{\rm C} - 0.15\mathrm{sB}$ | $1,0\cdot 10^{15}$ | $\operatorname{Sn}_{Ga1}^{+1/0}; \operatorname{Sn}_{Ga1}^{0/-1}[22]$ | CA |
| $\sigma_n = 2.8 \cdot 10^{-20} \mathrm{cm}^2$ | | | |
| $E_{\rm C} - 0,30$ эВ | - | собственный | ТСТ, ФЭРС |
| | | дефект | |
| $E_{\rm C}-0,50{ m sB}$ | — | собственный | TCT, Φ ЭРС |
| | | дефект | |
| $E_{ m C}-0,75{ m sB}$ | $5{,}0\cdot10^{12}{-}1{,}6\cdot10^{13}$ | $V_{O1-6}^{+2/0}[20];$ | РСГУ |
| $\sigma_n = 2.0 \cdot 10^{-14} \mathrm{cm}^2$ | | $Fe_{Ga2}^{0/-1}[22]$ | |
| $E_{\rm C}-1,00{ m sB}$ | $6,\!0\cdot10^{12}\!-\!1,\!0\cdot10^{15}$ | $V_{O1-6}^{+2/0}[20];$ | РСГУ, |
| $\sigma_n = 4.1 \cdot 10^{-13} \text{cm}^2$ | | | ОРСГУ |
| $E_{\rm C} - 1,30 \Im {\rm B}^{**}$ | $\sim 10^{18}$ | V_{Ga} -nH[20] | Фотоемкость |
| $E_{\rm C} - 2,00 \Im {\rm B}^{**}$ | $\sim 10^{18}$ | V _{Ga} -nH[20] | Фотоемкость |
| $E_{\rm C} - 2,50 { m sB^{**}}$ | $\sim 10^{18}$ | V_{Ga} -nH[20] | Фотоемкость |
| $E_{\rm C} - 3,10 { m sB^{**}}$ | $\sim 10^{18}$ | V _{Ga} -nH[20] | Фотоемкость |
| $E_{\rm V} + 0.79 {\rm sB}^*$ | $5,7\cdot 10^{13}$ | $V_{Ga1-4}^{+1/0};$ | РСГУ |
| $\sigma_n = 8.2 \cdot 10^{-15} \mathrm{cm}^2$ | | $(V_{Ga2} - 2H)^{0/-1}[20]$ | |
| $E_{\rm V} + 0,68 { m sB}^*$ | $6{,}0\cdot10^{12}{-}3{,}0\cdot10^{13}$ | $V_{Ga1-4}^{+1/0}[20]$ | РСГУ |
| $\sigma_n = 6.0 \cdot 10^{-16} \mathrm{cm}^2$ | | | |
| $E_{\rm V} + 0.65 { m sB}^*$ | $8,0 \cdot 10^{11}$ | _ | РСГУ |
| $\sigma_n = 1.0 \cdot 10^{-18} \mathrm{cm}^2$ | | | |
| $E_{\rm V} + 0,45 { m sB}^*$ | $2,4 \cdot 10^{13}$ | _ | РСГУ |
| $\sigma_n = 1, 1 \cdot 10^{-13} \mathrm{cm}^2$ | | | |

Таблица 3 — Список ГУ, детектированных в образцах к-Ga₂O₃

* данные получены для образцов с р-тип поведением

** данные получены для образцов после обработки в Н-плазме



Рисунок 3 — (а) Спектр РСГУ и (б) график Аррениуса для ГУ в образце GO-894-4 со структурой к-Ga2O3/AlN [A4]

Для γ -Ga₂O₃ изучены пленки, полученные конвертацией нелегированных пленок β -Ga₂O₃ путем имплантации высокоэнергетических 1,7 МэВ ионов Ga⁺ с флюенсом $6\cdot 10^{15}\,{\rm cm}^{-2}$, имплантацией 36 кэВ Si⁺ с флюенсом $2\cdot 10^{14}\,{\rm cm}^{-2}$ и последующей обработкой в Н-плазме. Полученные данные о ГУ в данных образцах γ -Ga₂O₃ представлены в таблице 4.

| Глубокий | Концентрация, | Возможная | Методика | |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--|
| уровень | \mathbf{cm}^{-3} | природа | | |
| $E_{\rm C} - 36$ мэ ${ m B}^*$ | $\sim 10^{19}$ | ${\rm H_{i}^{+1/0}}$ | TCT | |
| $E_{\rm C}-95$ мэ ${ m B}^*$ | $\sim 10^{19}$ | ${\rm H}_{\rm i}^{0/-1}$ | TCT | |
| $E_{\rm C} - 0,52\mathrm{sB}$ | $3,3\cdot 10^{11}$ | собственный | РСГУ | |
| $\sigma_n = 2.4 \cdot 10^{-17} \mathrm{cm}^2$ | | дефект | | |
| $E_{\rm C}-0.64{ m sB}$ | $7,0\cdot 10^{10}$ | $\rm Si_{Ga}H$ | Токовый РС- | |
| $\sigma_n = 5.0 \cdot 10^{-17} \mathrm{cm}^2$ | | | ГУ, РСГУ | |
| $E_{\rm C} - 1,00{ m sB}$ | — | собственный | Токовый РС- | |
| $\sigma_n = 8.8 \cdot 10^{-13} \mathrm{cm}^2$ | | дефект | ГУ | |
| $E_{\rm C}-2,1{ m sB}$ | $1,7\cdot 10^{13}$ | V _{Ga} nH-V _O ; V _{Ga} -nH | Фотоемкость | |
| $E_{\rm C}-2,5{ m sB}$ | $3,0\cdot 10^{13}$ | V _{Ga} nH-V _O ; V _{Ga} -nH | Фотоемкость | |
| $E_{\rm C}-3,0{ m sB}$ | $4{,}0\cdot10^{13}$ | V _{Ga} nH-V _O ; V _{Ga} -nH | Фотоемкость | |

Таблица 4 — Список ГУ, детектированных в образцах у-Ga₂O₃

*данные для образцов, обработанных в H-плазме, но без имплантации Si

Четвертая глава посвящена исследованию влияния ГУ на характеристики устройств и структур на основе полиморфов Ga₂O₃.

В первом разделе главы сравниваются характеристики барьеров Шоттки Ni/ β -Ga₂O₃ (БШ) и гетеропереходов p-NiO/ β -Ga₂O₃ (ГП) и их радиационная стабильность. Пробивные напряжения для таких структур составили 450 В для БШ и 750 В для ГП. Достигнутые показатели находятся на мировом уровне в контексте неоптимизированных для силовых применений структур. Изучена радиационная стабильность сравниваемых структур под воздействием 1,1 МэВ протонов с флюенсом 2,0 · 10¹³ см⁻² [A5].



Рисунок 4 — Сравнение (а, б) профилей ВФХ и (д,е) ВАХ до и после облучения 1,1 МэВ протонами с флюенсом 2,0 · 10^{13} см⁻² для барьеров Шоттки Ni/ β -Ga₂O₃ и гетеропереходов NiO/ β -Ga₂O₃

ВАХ и В Φ Х характеристики, представленные на рисунках 4, демонстрируют слабые изменения характеристик для БШ, а именно слабые

изменения в концентрации уровня легирования, которые связаны с удалением мелких доноров в слоях β -Ga₂O₃ при облучении со скоростями $R_c = 405 \text{ см}^{-1}$, и отсутствие изменений в коэффициенте выпрямления по току на ±1 В ($10^{10} \rightarrow 10^{10}$). ГП же, помимо изначально сильной частотной дисперсии емкости (см. рисунок 46), демонстрирует сильное изменение концентрации н.з. со скоростями удаления $R_c = 4415 \text{ см}^{-1}$ и сильное падение коэффициента выпрямления на ±2 В ($9.2 \cdot 10^8 \rightarrow 1.8 \cdot 10^6$). Сильное изменения коэффициента выпрямления на ±2 В ($9.2 \cdot 10^8 \rightarrow 1.8 \cdot 10^6$). Сильное изменения характеристик ГП объясняется слабой радиационной стабильностью слоев р-NiO и падением концентрации н.з. Тем не менее данные изменения характеристик ГП, введенные облучением 1,1 МэВ протонами, восстановились после отжига в течение 30 минут при температуре 673 К. Несмотря на слабую радиационную стабильность ГП, высокие пробивные напряжения таких структур делают перспективным применение NiO/ β -Ga₂O₃ в силовых приборах в условиях низкого ионизирующего излучения.

Во втором разделе главы приведено исследование радиационной чувствительности барьеров Шоттки Ni/ γ -Ga₂O₃. Слои γ -полиморфа получены путем имплантации 1,7 МэВ ионов Ga⁺ с флюенсом 6,0 · 10¹⁵ см⁻² в β -Ga₂O₃ [33; A6]. Высокоомная пленка γ -Ga₂O₃ после имплантации Ga⁺ также была подвержена имплантации 36 кэВ Si⁺ с флюенсом 10¹⁵ см⁻² и обработке в H-плазме, что позволило достичь проводимости в данной пленке с концентрацией н.з. на уровне 3,5 · 10¹² см⁻³ (см. рисунок 5а), что может быть объяснено введением дефектов V_{Ga}-4H-V_O или V_{Ga}-4H и связанных с ними мелких донорных состояний [12; 20; 32].

На проводящих слоях у-Ga₂O₃ создан Ni-барьер Шоттки. ВФХ и ВАХ такой структуры представлены на рисунках 5a и 56. Данный образец был облучен 1,1 МэВ протонами с флюенсом $2 \cdot 10^{15} \, \mathrm{cm}^{-2}$ и продемонстрировал увеличение концентрации н.з. в ВФХ и увеличение коэффициента выпрямления на ± 1 В $(1,6 \cdot 10^6 \rightarrow 1,2 \cdot 10^3)$. Данные наблюдения также объясняются наличием мелких уровней, связанных с V_{Ga}-4H-V_O или V_{Ga}-4H, т.к. введение собственных дефектов облучением приводит к увеличению концентрации н.з. и к уменьшению последовательного сопротивления барьера Шоттки Ni/γ-Ga₂O₃ (см. рисунки 5а и 56). Для демонстрации радиационной стабильности такому же облучению был подвергнут барьер Шоттки Ni/β-Ga₂O₃. При таком высоком флюенсе и при скоростях удаления $R_c\approx 400\,{\rm cm}^{-1}$ полностью компенсировалась проводимость в слоях β-Ga₂O₃, что привело к полному коллапсу коэффициента выпрямления на ± 1 В $(6,7 \cdot 10^6 \rightarrow 0)$ (см. рисунок 5в). Это демонстрирует перспективы того, что выпрямители на основе γ -Ga₂O₃ могут быть использованы в условиях, предполагающих воздействие значительных потоков высокоэнергетических частиц, как тех, что встречаются в космосе или в ядерных реакторах.



Рисунок 5 — Результаты (а) ВФХ и (б) ВАХ для образца g-GO3, демонстрирующие высокую радиационную стабильность барьеров Шоттки на γ-Ga₂O₃. (в) ВАХ для БШ Ni/β-Ga₂O₃ до и после облучения приведена для сравнения

Также в третьем разделе главы представлено исследование эффекта коллапса тока в полевом транзисторе с изолированным затвором на основе отщепленной нанопленки β -Ga₂O₃ на подложке SiO₂/p⁺⁺-Si. Измерения спектров токового PCГУ демонстрируют сильный захват носителей заряда в канале транзистора на уровни E2 (см. рисунки 6a,б); амплитуда тока н.з., выбрасываемых с этого уровня, составляет порядка ~1 мкА, что соответствует 23 % от тока стока транзистора в открытом состоянии (см. рисунок 6в). Полученные результаты указывают на то, что связанный с уровнем E2 акцепторный уровень железа Fe^{0/-1}_{Ga2}, присутствующий в объемном материале в достаточно высоких концентрациях (порядка 10¹⁶ см⁻³, см. таблицу 1) либо в полуизолирующих слоях с высокой компенсацией железом, участвует в коллапсе тока. Уменьшению эффекта коллапса тока, однако железо в компенсированных буферных слоях транзистора по-прежнему будет участвовать в захвате н.з.



Рисунок 6 — (а) Спектр токового РСГУ для транзисторной структуры, (б) график Аррениуса для ГУ в изучаемой транзисторной структуре и (в) стоковые характеристики транзисторной структуры, снятые на 96 К

В последнем разделе главы для фотодетектора на основе нелегированной HVPE пленки α-Ga₂O₃, выращенной на сапфире, предложена феноменологическая модель, описывающая высокие фоточувствительности и долгие времена спада и нарастания фототока (см. рисунок 7) [A1; A7].

Высокие токовые фоточувствительности объясняются моделью рециклинга за счет увеличения эффективного времени жизни электронов вследствие прилипания дырок на глубокие акцепторы (уровень A на рисунке 7а). Это приводит к насыщению процессов рекомбинации (уровень Rна рисунке 7а) и, соответственно, к росту эффективного времени жизни электронов. Данная модель качественно описывает реальные времена спада и нарастания фототока в фотодетекторе на основе α -Ga₂O₃. В эксперименте фототок рос с каждым из последующих импульсов света, что в рамках предложенной модели объясняется насыщением процессов рекомбинации и захватом дырок на глубокие акцепторы (розовые полосы на рисунке 7б). А характерный «зуб», также наблюдаемый в эксперименте, объясняется накоплением электронов в зоне проводимости и их последующим захватом на глубокие доноры D (см. рисунок 7б).

После решения проблемы длительных времен спада и нарастания фототока, потенциальная перспективность фотодетекторов на основе Ga_2O_3 заключается в возможности создания устройств с высокой чувствительностью, которые будут применяться в солнечно-слепой электронике и УФ-фотонике.



Рисунок 7 — (а) Схематическое представления предлагаемой модели, объясняющей долгие времена нарастания и спада фототока и (б) решение уравнения непрерывности для данной модели

В <u>заключении</u> приведены основные результаты работы, которые заключаются в следующем:

- Полученные результаты показали, что гетеропереходы NiO/β-Ga₂O₃ перспективны для применения в выпрямителях с высокими пробивными напряжениями. Однако их радиационная стабильность ограничена, это обусловлено ростом сопротивления p-NiO слоев при облучении 1,1 МэВ протонами, но данные изменения могут быть практически полностью восстановлены отжигом на 673 К в течении 30 минут. Данный эффект стоит учесть при использовании NiO/β-Ga₂O₃ гетеропереходов в условиях повышенного ионизирующего излучения.
- 2. Проведенный сравнительный анализ барьеров Шоттки на γ- и β-Ga₂O₃ показал, что γ-полиморф обладает повышенной радиационной стабильностью. Облучение протонами с энергией 1,1 МэВ приводит к формированию дополнительных н.з., вероятно, связанных с мелкими донорами типа V_{Ga}-4HV_O. Это увеличивает проводимость γ-Ga₂O₃ и снижает последовательное сопротивление барьеров Шоттки, способствуя улучшению их выпрямляющих характеристик. В то же время в β-Ga₂O₃ происходит полная компенсация проводимости, обусловленной мелкими донорами Si. Это указывает на перспективность γ-Ga₂O₃ для эксплуатации в условиях повышенного повышенного ионизирующего излучения.
- 3. Установлено, что дефект Fe_{Ga2}, формирующий глубокий уровень E2, определяет коллапс тока в полевых транзисторах на основе слоев β -Ga₂O₃, полученных методом Степанова. ГУ E2 участвуют в захвате и выбросе электронов в канале транзистора, что приводит к величине коллапса тока стока транзистора порядка ~20 %.
- 4. Проведенное исследование свойств фотодетекторов на основе α-Ga₂O₃ показало, что высокая фоточувствительность достигается за счет механизма рециклинга носителей и увеличением времени жизни электронов. Захват дырок на глубокие акцепторы лимитирует процесс рекомбинации, что приводит к увеличению времени жизни электронов. Также захват н.з. на донорные и акцепторные уровни качественно объясняет долгие времена нарастания и спада фототока детектора. Понимание природы дефектов, определяющих высокие фоточувствительности, критично для оптимизации солнечно-слепых фотодетекторов на основе Ga₂O₃.

Помимо прочего, были определены границы применимости методов исследования ГУ в широкозонных полупроводниках: разработаны подходы реализации Лаплас РСГУ, методы расчета профилей концентрации ГУ и методы оценки барьеров захвата. Были собраны и систематизированы данные о глубоких уровнях в β-, α-, к- и γ-полиморфах оксида галлия, определены основные дефекты, объясняющие свойства ГУ.

Основные публикации автора по теме диссертации

A1. Huge photosensitivity gain combined with long photocurrent decay times in various polymorphs of Ga₂O₃: effects of carrier trapping with deep centers [Tekct] / A. Y. Polyakov, E. B. Yakimov, I. V. Shchemerov, **A. A. Vasilev**, A. I. Kochkova, V. I. Nikolaev, S. J. Pearton // Journal of Physics D: Applied Physics. -2024. - Hoa6. - T. 58, № 6. - C. 063002. - URL: http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ad8e6e.

A2. On the possible nature of deep centers in Ga_2O_3 [Tekcr] / A. Y. Polyakov, A. I. Kochkova, A. Langørgen, L. Vines, A. A. Vasilev, I. V. Shchemerov, A. A. Romanov, S. J. Pearton // Journal of Vacuum Science & Technology A. -2023. - Янв. - Т. 41, № 2. - URL: http://dx.doi.org/10.1116/6.0002307.

A3. Deep trap spectra of Sn-doped α -Ga₂O₃ grown by halide vapor phase epitaxy on sapphire [TekcT] / A. Y. Polyakov, N. B. Smirnov, I. V. Shchemerov, E. B. Yakimov, V. I. Nikolaev, S. I. Stepanov, A. I. Pechnikov, A. V. Chernykh, K. D. Shcherbachev, A. S. Shikoh, A. Kochkova, **A. A. Vasilev**, S. J. Pearton // APL Materials. — 2019. — Maü. — T. 7, Nº 5. — URL: http://dx.doi.org/10. 1063/1.5094787.

A4. Two-dimensional hole gas formation at the κ -Ga₂O₃ /AlN heterojunction interface [Tekct] / A. Polyakov, V. Nikolaev, A. Pechnikov, E. Yakimov, S. Y. Karpov, S. Stepanov, I. Shchemerov, **A. A. Vasilev**, A. Chernykh, A. Kuznetsov, I.-H. Lee, S. Pearton // Journal of Alloys and Compounds. -2023. - Mapr. - T. 936. - C. 168315. - URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.168315.

A5. Proton irradiation Of Ga_2O_3 Schottky diodes and NiO/ Ga_2O_3 heterojunctions [Tekcr] / A. Y. Polyakov, D. S. Saranin, I. V. Shchemerov, **A. A. Vasilev**, A. A. Romanov, A. I. Kochkova, P. Gostischev, A. V. Chernykh, L. A. Alexanyan, N. R. Matros, P. B. Lagov, A. S. Doroshkevich, R. S. Isayev, Y. S. Pavlov, A. M. Kislyuk, E. B. Yakimov, S. J. Pearton // Scientific Reports. -2024. - Hos6. - T. 14, \mathbb{N} 1. - URL: http://dx.doi.org/10. 1038/S41598-024-78531-Y.

A6. Proton damage effects in double polymorph γ/β -Ga₂O₃ diodes [TeKCT] / A. Y. Polyakov, **A. A. Vasilev**, A. I. Kochkova, I. V. Shchemerov, E. B. Yakimov, A. V. Miakonkikh, A. V. Chernykh, P. B. Lagov, Y. S. Pavlov, A. S. Doroshkevich, R. S. Isaev, A. A. Romanov, L. A. Alexanyan, N. Matros, A. Azarov, A. Kuznetsov, S. Pearton // Journal of Materials Chemistry C. – 2024. – T. 12, № 3. – C. 1020–1029. – URL: http://dx.doi.org/10.1039/D3TC04171A.

A7. Mechanism for Long Photocurrent Time Constants in α -Ga₂O₃ UV Photodetectors [Tekcr] / A. Y. Polyakov, A. V. Almaev, V. I. Nikolaev, A. I. Pechnikov, V. I. Shchemerov, **A. A. Vasilev**, E. B. Yakimov, A. I. Kochkova, V. V. Kopyev, B. O. Kushnarev, S. J. Pearton // ECS Journal

of Solid State Science and Technology. -2023. -Anp. - T. 12, \mathbb{N} 4. -C. 045002. - URL: http://dx.doi.org/10.1149/2162-8777/acc900.

A8. Observation of Temperature-Dependent Capture Cross-Section for Main Deep-Levels in β -Ga₂O₃ [Texcr] / **A. A. Vasilev**, A. I. Kochkova, A. Y. Polyakov, A. A. Romanov, N. R. Matros, L. A. Alexanyan, I. V. Shchemerov, S. J. Pearton // The 11th Asia-Pacific Workshop on Widegap Semiconductors (APWS 2024). — 2024.

А9. Определение температурной зависимости сечения захвата на глубокие уровни в β-Ga₂O₃ [Teкст] / **А. Васильев**, А. Кочкова, А. Поляков, А. Романов, Н. Матрос, Л. Алексанян, И. Щемеров, С. Пиртон // XVI Российская конференция по физике полупроводников (РКФП-XVI). — 2024.

A10. Effect of 1 MeV Protons Irradiation on Electrical Properties of 80-µm-thick κ -Ga₂O₃ Film Grown by HVPE on GaN/Sapphire Template [Tekcr] / A. Polyakov, V. Nikolaev, A. Pechnikov, E. Yakimov, I. Shchemerov, **A.A. Vasilev**, A. Kochkova, A. Chernykh, I.-H. Lee, S. Pearton // Compound Semiconductor Week 2023 (CSW 2023). — 2023.

A11. Thick $\kappa(\varepsilon)$ -Ga₂O₃ Sn-doped Films Prepared by HVPE on GaN/Sapphire Templates and by ELOG on Sapphire [TeKCT] / V. Nikolaev, A. Polyakov, I.-H. Lee, A. Pechnikov, A. Chikiryaka, M. Sheglov, A. Kochkova, **A.A. Vasilev**, I. Shchemerov, S. Pearton // Compound Semiconductor Week 2023 (CSW 2023). — 2023.

A12. Creation of Shallow Donor States in Hydrogen Plasma Exposed Undoped α -Ga₂O₃ [Tekcr] / A. Polyakov, V. Nikolaev, **A.A. Vasilev**, E. Yakimov, A. Pechnikov, I. Schemerov, A. Romanov, L. Alexanyan, A. Chernykh, A. Miakonkikh, A. Kislyuk, A. Panichkin, S. Pearton // Journal of Alloys and Compounds. -2025. - Anp. - T. 1026. - C. 180291. - URL: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2025.180291.

A13. Observation of temperature-dependent capture cross section for main deep-levels in β -Ga₂O₃ [Tekct] / A. A. Vasilev, A. I. Kochkova, A. Y. Polyakov, A. A. Romanov, N. R. Matros, L. A. Alexanyan, I. V. Shchemerov, S. J. Pearton // Journal of Applied Physics. -2024. – Июль. – Т. 136, $\mathbb{N}^{\circ} 2$. – URL: http://dx.doi.org/10.1063/5.0209322.

A14. Trap States in p-NiO/n-Ga₂O₃ Heterojunctions on Czochralski β -Ga₂O₃ Crystals [Teĸcr] / V. I. Nikolaev, A. Y. Polyakov, V. M. Krymov, D. S. Saranin, A. V. Chernykh, **A. A. Vasilev**, I. V. Schemerov, A. A. Romanov, N. R. Matros, A. I. Kochkova, P. Gostishchev, S. V. Chernykh, S. V. Shapenkov, P. N. Butenko, E. B. Yakimov, S. J. Pearton // ECS Journal of Solid State Science and Technology. $-2024. - \exists ex. - T. 13$, № 12. - C. 123004. - URL: http://dx.doi.org/10.1149/2162-8777/ad9ace.

A15. Trap States and Carrier Diffusion in Czochralski (100) Single Crystal β -Ga₂O₃ [TeKCT] / V. I. Nikolaev, A. Y. Polyakov, V. M. Krymov, S. Shapenkov, P. N. Butenko, E. B. Yakimov, **A. A. Vasilev**, I. V. Schemerov, A. V. Chernykh, N. R. Matros, L. A. Alexanyan, A. I. Kochkova, S. J. Pearton // ECS Journal

of Solid State Science and Technology. -2024. - Янв. - Т. 13, № 1. - C. 015003. - URL: http://dx.doi.org/10.1149/2162-8777/ad1bda.

A16. Editors' Choice—Structural, Electrical, and Luminescent Properties of Orthorhombic κ -Ga₂O₃ Grown by Epitaxial Lateral Overgrowth [Tekcr] / V. I. Nikolaev, A. Y. Polyakov, A. V. Myasoedov, I. S. Pavlov, A. V. Morozov, A. I. Pechnikov, I.-H. Lee, E. B. Yakimov, **A. A. Vasilev**, M. P. Scheglov, A. I. Kochkova, S. J. Pearton // ECS Journal of Solid State Science and Technology. — 2023. — Hox6. — T. 12, № 11. — C. 115001. — URL: http://dx.doi.org/10.1149/2162-8777/ad0888.

A17. Impact of Hydrogen Plasma on Electrical Properties and Deep Trap Spectra in Ga₂O₃ Polymorphs [Tekcr] / A. Y. Polyakov, E. B. Yakimov, V. I. Nikolaev, A. I. Pechnikov, A. V. Miakonkikh, A. Azarov, I.-H. Lee, **A. A. Vasilev**, A. I. Kochkova, I. V. Shchemerov, A. Kuznetsov, S. J. Pearton // Crystals. -2023. — Ceht. — T. 13, Nº 9. — C. 1400. — URL: http://dx.doi. org/10.3390/cryst13091400.

A18. Properties of κ -Ga₂O₃ Prepared by Epitaxial Lateral Overgrowth [Teκcr] / A. Polyakov, I.-H. Lee, V. Nikolaev, A. Pechnikov, A. Miakonkikh, M. Scheglov, E. Yakimov, A. Chikiryaka, **A. Vasilev**, A. Kochkova, I. Shchemerov, A. Chernykh, S. Pearton // Advanced Materials Interfaces. — 2023. — Abr. — T. 12, Nº 2. — URL: http://dx.doi.org/10.1002/admi.202300394.

A19. Transport and trap states in proton irradiated ultra-thick κ -Ga₂O₃ [TekcT] / A. Y. Polyakov, V. I. Nikolaev, A. I. Pechnikov, E. B. Yakimov, P. B. Lagov, I. V. Shchemerov, **A. A. Vasilev**, A. I. Kochkova, A. V. Chernykh, I.-H. Lee, S. J. Pearton // Journal of Vacuum Science & Technology A. – 2023. – Anp. – T. 41, Nº 3. – URL: http://dx.doi.org/10.1116/6.0002673.

A20. Tuning electrical properties in Ga_2O_3 polymorphs induced with ion beams [Tekct] / A. Y. Polyakov, A. I. Kochkova, A. Azarov, V. Venkatachalapathy, A. V. Miakonkikh, **A. A. Vasilev**, A. V. Chernykh, I. V. Shchemerov, A. A. Romanov, A. Kuznetsov, S. J. Pearton // Journal of Applied Physics. -2023. - Mapt. - T. 133, N° 9. - URL: http://dx.doi.org/ 10.1063/5.0133181.

A21. Structural and electrical properties of thick κ -Ga₂O₃ grown on GaN/sapphire templates [TeKcT] / A. Y. Polyakov, V. I. Nikolaev, A. I. Pechnikov, S. I. Stepanov, E. B. Yakimov, M. P. Scheglov, I. V. Shchemerov, **A. A. Vasilev**, A. A. Kochkova, A. V. Chernykh, A. V. Chikiryaka, S. J. Pearton // APL Materials. – 2022. – Июнь. – Т. 10, № 6. – URL: http://dx.doi.org/10.1063/5.0091653.

A22. Effects of sapphire substrate orientation on Sn-doped α -Ga₂O₃ grown by halide vapor phase epitaxy using α -Cr₂O₃ buffers [Teкct] / A. Polyakov, V. Nikolaev, S. Stepanov, A. Almaev, A. Pechnikov, E. Yakimov, B. O. Kushnarev, I. Shchemerov, M. Scheglov, A. Chernykh, **A. Vasilev**, A. Kochkova, L. Guzilova, S. J. Pearton // Journal of Physics D: Applied

Physics. — 2022. — Окт. — Т. 55, № 49. — С. 495102. — URL: http://dx.doi. org/10.1088/1361-6463/AC962F.

A23. Electrical and Structural Properties of Two-Inch Diameter (0001) α -Ga₂O₃ Films Doped with Sn and Grown by Halide Epitaxy [TeKCT] / V. I. Nikolaev, A. Y. Polyakov, S. I. Stepanov, A. I. Pechnikov, E. B. Yakimov, A. V. Chernykh, **A. A. Vasilev**, I. V. Shchemerov, A. I. Kochkova, L. Guzilova, M. P. Konovalov, S. J. Pearton // ECS Journal of Solid State Science and Technology. - 2022. - Hoxfo. - T. 11, Nº 11. - C. 115002. - URL: http: //dx.doi.org/10.1149/2162-8777/AC9EDB.

A24. Electrical properties of α-Ga₂O₃ films grown by halide vapor phase epitaxy on sapphire with α-Cr₂O₃ buffers [Teκcτ] / A. Polyakov, V. Nikolaev, S. Stepanov, A. Almaev, A. Pechnikov, E. Yakimov, B. O. Kushnarev, I. Shchemerov, M. Scheglov, A. Chernykh, **Anton Vasilev**, A. Kochkova, S. J. Pearton // Journal of Applied Physics. -2022. — Июнь. — Т. 131, № 21. — URL: http://dx.doi.org/10.1063/5.0090832.

A25. Anisotropy of hydrogen plasma effects in bulk n-type β-Ga₂O₃ [Tekcr] / A. Y. Polyakov, I.-H. Lee, A. Miakonkikh, A. V. Chernykh, N. B. Smirnov, I. V. Shchemerov, A. I. Kochkova, A. A. Vasilev, S. J. Pearton // Journal of Applied Physics. – 2020. – Maŭ. – T. 127, № 17. – URL: http://dx.doi.org/ 10.1063/1.5145277.

A26. Editors' Choice—Electrical Properties and Deep Traps in α -Ga₂O₃:Sn Films Grown on Sapphire by Halide Vapor Phase Epitaxy [Teкcr] / A. Y. Polyakov, V. I. Nikolaev, S. I. Stepanov, A. I. Pechnikov, E. B. Yakimov, N. B. Smirnov, I. V. Shchemerov, **A. A. Vasilev**, A. I. Kochkova, A. Chernykh, S. J. Pearton // ECS Journal of Solid State Science and Technology. -2020. - Янв. - Т. 9, № 4. - C. 045003. - URL: http://dx.doi.org/10.1149/2162-8777/AB89BB.

A27. Electric field dependence of major electron trap emission in bulk β -Ga₂O₃: Poole–Frenkel effect versus phonon-assisted tunneling [TekcT] / A. Y. Polyakov, I.-H. Lee, N. B. Smirnov, I. V. Shchemerov, A. A. Vasilev, A. V. Chernykh, S. J. Pearton // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2020. – Июнь. – Т. 53, № 30. – С. 304001. – URL: http://dx.doi.org/10. 1088/1361-6463/AB87C1.

A28. Pulsed fast reactor neutron irradiation effects in Si doped n-type β -Ga₂O₃ [TekcT] / A. Y. Polyakov, N. B. Smirnov, I. V. Shchemerov, A. A. Vasilev, E. B. Yakimov, A. V. Chernykh, A. I. Kochkova, P. B. Lagov, Y. S. Pavlov, O. F. Kukharchuk, A. A. Suvorov, N. S. Garanin, I.-H. Lee, M. Xian, F. Ren, S. J. Pearton // Journal of Physics D: Applied Physics. — 2020. — Maŭ. — T. 53, № 27. — C. 274001. — URL: http://dx.doi.org/10.1088/ 1361-6463/AB83C4.

Список литературы

1. Review and Outlook on GaN and SiC Power Devices: Industrial State-of-the-Art, Applications, and Perspectives [Tekcr] / M. Buffolo, D. Favero, A. Marcuzzi, C. De Santi, G. Meneghesso, E. Zanoni, M. Meneghini // IEEE Transactions on Electron Devices. -2024. - Mapr. - T. 71, N° 3. - C. 1344–1355. - URL: http://dx.doi.org/10.1109/TED.2023.3346369.

2. Performance comparison of Si, SiC and GaN based power MOSFET/HEMT using DC-DC boost converter [Teкcr] / V. Joshi, P. Pande, U. Jadli, M. Chaturvedi, P. Nautiyal, C. Bisht // INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT TRENDS IN COMPOSITE SCIENCES WITH COMPUTATIONAL ANALYSIS. T. 2978. — AIP Publishing, 2024. — C. 020001. — URL: http://dx.doi.org/10.1063/5.0183660.

3. Dogmus, E. SiC and GaN: A Tale of Two Semiconductors [Текст] / E. Dogmus, P. Chiu, T. Ayari. — 2022. — [дата обращения: 02.03.2025]. https://www.eetimes.com/sic-and-gan-a-tale-of-two-semiconductors/.

4. Deng, Z. Development of The Third Generation of Semiconductors with SiC and GaN as The Mainstay [Teκcr] / Z. Deng // Highlights in Science, Engineering and Technology. - 2022. - Деκ. - T. 27. - C. 436-442. - URL: http://dx.doi.org/10.54097/hset.v27i.3798.

5. A review of Ga_2O_3 materials, processing, and devices [Tekct] / S. J. Pearton, J. Yang, I. Cary Patrick H., F. Ren, J. Kim, M. J. Tadjer, M. A. Mastro // Applied Physics Reviews. -2018. -HB. - T. 5, $N^{\circ} 1. - C. 011301. - URL: https://doi.org/10.1063/1.5006941.$

6. Complex Ga₂O₃ polymorphs explored by accurate and general-purpose machine-learning interatomic potentials [Tekcr] / J. Zhao, J. Byggmästar, H. He, K. Nordlund, F. Djurabekova, M. Hua // npj Computational Materials. — 2023. — Cehr. — T. 9, № 1. — URL: http://dx.doi.org/10.1038/s41524-023-01117-1.

7. FLOSFIA is a spin-off from KYOTO University, to commercialize the MISTDRY technology [Текст]. — [дата обращения: 11.02.2025]. https://flosfia.com/english/.

8. The real structure of ε-Ga₂O₃ and its relation to κ-phase [TeκcT] / I. Cora, F. Mezzadri, F. Boschi, M. Bosi, M. Čaplovičová, G. Calestani, I. Dódony, B. Pécz, R. Fornari // CrystEngComm. -2017. - T. 19, № 11. -C. 1509-1516. - URL: http://dx.doi.org/10.1039/C7CE00123A.

9. Exploring Phase and Bandgap Variations in Gallium Oxide Using Mist-based Chemical Vapor Deposition System [Teкcr] / S. Kumar, A. Mondal, A. Pandey, S. Das, A. Bag // 2024 8th IEEE Electron Devices Technology & Manufacturing Conference (EDTM). – IEEE, 03.2024. – C. 1–3. – URL: http://dx.doi.org/10.1109/EDTM58488.2024.10511795.

10. Universal radiation tolerant semiconductor [Текст] / А. Azarov, J. G. Fernández, J. Zhao, F. Djurabekova, H. He, R. He, Ø. Prytz, L. Vines,

U. Bektas, P. Chekhonin, N. Klingner, G. Hlawacek, A. Kuznetsov // Nature Communications. -2023. - Abr. - T. 14, \mathbb{N} 1. - URL: http://dx.doi.org/10. 1038/s41467-023-40588-0.

11. Sasaki, K. Prospects for β -Ga₂O₃: now and into the future [Tekct] / K. Sasaki // Applied Physics Express. -2024. - Ceht. - T. 17, \mathbb{N} 9. - C. 090101. - URL: http://dx.doi.org/10.35848/1882-0786/ad6b73.

12. Impact of proton irradiation on conductivity and deep level defects in β -Ga₂O₃ [Tekcr] / M. E. Ingebrigtsen, A. Y. Kuznetsov, B. G. Svensson, G. Alfieri, A. Mihaila, U. Badstubner, A. Perron, L. Vines, J. B. Varley // APL Materials. – 2018. – Дек. – Т. 7, № 2. – С. 022510. – URL: https://doi.org/10.1063/1.5054826.

13. First-principles calculations for point defects in solids [TekcT] / C. Freysoldt, B. Grabowski, T. Hickel, J. Neugebauer, G. Kresse, A. Janotti, C. G. Van de Walle // Reviews of Modern Physics. -2014. - Mapr. - T. 86, N° 1. - C. 253–305. - URL: http://dx.doi.org/10.1103/RevModPhys.86.253.

14. High breakdown voltage of 1.3 kV and low turn-on voltage of 0.48 V β -Ga₂O₃ heterojunction barrier Schottky diode with tungsten Schottky contact [Tekct] / Q. Li, W. Hao, J. Liu, Z. Han, S. He, X. Zhou, G. Xu, S. Long // Applied Physics Express. – 2024. – Июнь. – Т. 17, № 6. – С. 066501. – URL: http://dx.doi.org/10.35848/1882-0786/ad4b93.

15. Breakdown up to 13.5 kV in NiO/β-Ga₂O₃ Vertical Heterojunction Rectifiers [TekcT] / J.-S. Li, H.-H. Wan, C.-C. Chiang, T. J. Yoo, M.-H. Yu, F. Ren, H. Kim, Y.-T. Liao, S. J. Pearton // ECS Journal of Solid State Science and Technology. -2024. - Mapr. - T. 13, № 3. - C. 035003. - URL: http://dx.doi.org/10.1149/2162-8777/ad3457.

16. Single and multi-fin normally-off Ga_2O_3 vertical transistors with a breakdown voltage over 2.6 kV [Tekcr] / W. Li, K. Nomoto, Z. Hu, T. Nakamura, D. Jena, H. G. Xing // 2019 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM). – IEEE, 12.2019. – URL: http://dx.doi.org/10.1109/IEDM19573. 2019.8993526.

17. Park, J. First Principles Calculation of Band Offsets and Defect Energy Levels in Al₂O₃/ β -Ga₂O₃ Interface Structures with Point Defects [Tekct] / J. Park, S.-M. Hong // JOURNAL OF SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY AND SCIENCE. – 2019. – Abr. – T. 19, № 4. – C. 413–425. – URL: http://dx.doi.org/10.5573/JSTS.2019.19.4.413.

18. Varley, J. B. Dopants in β -Ga₂O₃: From Theory to Experiments [Tekct] / J. B. Varley, C. G. Van de Walle, E. Farzana // Ultrawide Bandgap β -Ga₂O₃ Semiconductor. — AIP Publishing, 2023. — C. 1—26. — URL: http://dx.doi.org/10.1063/9780735425033_006.

19. Energetics and electronic structure of native point defects in α -Ga₂O₃ [Tekct] / T. Kobayashi, T. Gake, Y. Kumagai, F. Oba, Y.-i. Matsushita // Applied Physics Express. – 2019. – Abr. – T. 12, № 9. – C. 091001. – URL: http://dx.doi.org/10.7567/1882-0786/ab3763.

20. Engineering shallow and deep level defects in к-Ga₂O₃ thin films: comparing metal-organic vapour phase epitaxy to molecular beam epitaxy and the effect of annealing treatments [Teкст] / P. Mazzolini, J. Varley, A. Parisini, A. Sacchi, M. Pavesi, A. Bosio, M. Bosi, L. Seravalli, B. Janzen, M. Marggraf, N. Bernhardt, M. Wagner, A. Ardenghi, O. Bierwagen, A. Falkenstein, J. Kler, R. De Souza, M. Martin, F. Mezzadri, C. Borelli, R. Fornari // Materials Today Physics. — 2024. — Июнь. — T. 45. — C. 101463. — URL: http://dx.doi.org/ 10.1016/j.mtphys.2024.101463.

21. Langørgen, A. Perspective on electrically active defects in β -Ga₂O₃ from deep-level transient spectroscopy and first-principles calculations [TekcT] / A. Langørgen, L. Vines, Y. Kalmann Frodason // Journal of Applied Physics. – 2024. – Maň. – T. 135, № 19. – URL: http://dx.doi.org/10.1063/5.0205950.

22. Defect level in κ -Ga₂O₃ revealed by thermal admittance spectroscopy [Teκcr] / A. Langørgen, Y. Kalmann Frodason, R. Karsthof, H. von Wenckstern, I. J. Thue Jensen, L. Vines, M. Grundmann // Journal of Applied Physics. – 2023. – Июль. – Т. 134, № 1. – URL: http://dx.doi.org/10.1063/5.0150994.

23. Novel Crystal Technology Achieves Breakthrough in Ga2O3 Crystal Growth, Paving Way for Larger, Higher-Quality Wafers - Novel Crystal Technology, Inc. — novelcrystal.co.jp [Текст]. — [дата обращения: 19.01.2025]. https://www.novelcrystal.co.jp/eng/2023/2340/.

24. Growth of bulk β-Ga₂O₃ crystals from melt without precious-metal crucible by pulling from a cold container [TekcT] / A. Yoshikawa, V. Kochurikhin, T. Tomida, I. Takahashi, K. Kamada, Y. Shoji, K. Kakimoto // Scientific Reports. – 2024. – Июнь. – Т. 14, № 1. – URL: http://dx.doi.org/10.1038/ s41598-024-65420-7.

25. Schottky barrier diodes of corundum-structured gallium oxide showing on-resistance of 0.1 mΩ· cm² grown by MIST EPITAXY [TekcT] / M. Oda, R. Tokuda, H. Kambara, T. Tanikawa, T. Sasaki, T. Hitora // Applied Physics Express. -2016. - Янв. - Т. 9, № 2. - C. 021101. - URL: http://dx.doi. org/10.7567/APEX.9.021101.

26. Кочкова, А. Исследование электрических характеристик и спектров глубоких центров в кристаллах и эпитаксиальных пленках β-Ga₂O₃ [Tekct] : дис. канд. физ.-мат. наук: 1.3.11: защищена 19.06.2023: утв. 28.07.2023 / Кочкова Анастасия Ильинична / Кочкова Анастасия. — М. : НИТУ МИСИС, 2023. — URL: https://misis.ru/science/dissertations/2023/3681/.

27. Oxygen vacancies and donor impurities in β -Ga₂O₃ [Tekcr] / J. B. Varley, J. R. Weber, A. Janotti, C. G. Van de Walle // Applied Physics Letters. – 2010. – OKT. – T. 97, Nº 14. – URL: http://dx.doi.org/10.1063/1. 3499306.

28. Influence of heat treatments in H2 and Ar on the E1 center in β -Ga₂O₃ [Tekcr] / A. Langørgen, C. Zimmermann, Y. Kalmann Frodason, E. Førdestrøm Verhoeven, P. Michael Weiser, R. Michael Karsthof,

J. Basile Varley, L. Vines // Journal of Applied Physics. — 2022. — Mapr. — T. 131, \mathbb{N} 11. — URL: http://dx.doi.org/10.1063/5.0083861.

29. Ti- and Fe-related charge transition levels in β -Ga₂O₃ [TeKCT] / C. Zimmermann, Y. K. Frodason, A. W. Barnard, J. B. Varley, K. Irmscher, Z. Galazka, A. Karjalainen, W. E. Meyer, F. D. Auret, L. Vines // Applied Physics Letters. $-2020. - \Phi_{\text{EBD}} - \text{T.}$ 116, \mathbb{N} 7. - URL: http://dx.doi.org/ 10.1063/1.5139402.

30. Generation and metastability of deep level states in β -Ga₂O₃ exposed to reverse bias at elevated temperatures [TeKcT] / M. E. Ingebrigtsen, A. Y. Kuznetsov, B. G. Svensson, G. Alfieri, A. Mihaila, L. Vines // Journal of Applied Physics. – 2019. – Maŭ. – T. 125, № 18. – URL: http://dx.doi.org/10.1063/1.5088655.

31. Self-trapped hole and impurity-related broad luminescence in β -Ga₂O₃ [Tekct] / Y. K. Frodason, K. M. Johansen, L. Vines, J. B. Varley // Journal of Applied Physics. $-2020. - \Phi$ eBp. - T. 127, N 7. - URL: http://dx.doi.org/ 10.1063/1.5140742.

32. Chemical manipulation of hydrogen induced high p-type and n-type conductivity in Ga₂O₃ [Texcr] / M. M. Islam, M. O. Liedke, D. Winarski, M. Butterling, A. Wagner, P. Hosemann, Y. Wang, B. Uberuaga, F. A. Selim // Scientific Reports. -2020. - Anp. - T. 10, \mathbb{N} 1. - URL: http://dx.doi.org/ 10.1038/s41598-020-62948-2.

33. Disorder-Induced Ordering in Gallium Oxide Polymorphs [Текст] / A. Azarov, C. Bazioti, V. Venkatachalapathy, P. Vajeeston, E. Monakhov, A. Kuznetsov // Physical Review Letters. — 2022. — Янв. — Т. 128, № 1. — URL: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.128.015704.